







Stabilit es una de las empresas más importantes a nivel mundial en la fabricación y comercialización de laminados plásticos reforzados con fibra de vidrio con 50 años de experiencia.

Makrolon celular es un laminado plástico extruído a base de resina de policarbonato, con alta tecnología de Bayer; que además cuenta con una capa de protección contra los efectos de intemperización, producidos por los rayos UV. Makrolon satisface las necesidades de iluminación natural, cobertura y estética en todos los proyectos constructivos gracias a su alta resistencia al impacto y al intemperismo, a su alta transmisión luminosa, aislamiento térmico y apariencia.

#### **APLICACIONES**

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y RESIDENCIALES, CENTROS COMERCIALES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, CANCELERÍA DE ALUMINIO, VENTANERÍA, LÁMPARAS, INVERNADEROS, DOMOS, ARTES GRÁFICAS, ANUNCIOS Y LETREROS, INTERIOR DE OFICINAS.

### **VENTAJAS DE MAKROLON**

Estética y resistencia

Facilidad de curvado en frío

Buen transmisor de luz

Ahorro de energía

Ligero

Autoextinguible

Aislante térmico

Soporta temperaturas -40°C / 120°C

250 veces más resistente que el vidrio

30 veces más que el acrílico puro



# **OTROS TIPOS DE MAKROLON**

#### **IQ-RELAX**

Se adapta automáticamente a las condiciones ambientales, deja pasar solo la luz impidiendo la entrada de la mayor parte del calor gracias a sus propiedades aislantes.

### NO-DROP Ideal para invernaderos

Lámina de doble pared, en una de sus capas cuenta con protección UV y en la otra cuenta con una capa anti-condensación/anti-goteo.

#### SÓLIDO

Ideal para aplicaciones más exigentes de encristalado arquitectónico. Ofrece la misma transparencia que el vidrio pero es 250 veces más resistente y 30 veces más resistente que el acrílico puro.

## HYGARD (Antibalas)

Cuenta con varias capas de policarbonato o de policarbonato y acrílico que ofrecen una resistencia comprobada contra ataques físicos y balísticos.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LAMINADOS MAKROLON CELULAR MULTI

ESPESORES	2 / 4 mm	2 / 6 mm	2 / 8 mm	2 / 10 mm	3 / 16 mm XP
Estructura					<del>KDKDKDKDI</del>
Peso Kg/m <sup>2</sup>	0.8	1.3	1.5	1.7	2.5
Radio de curvatura en mm	750	1000	1250	1500	3000
Flamabilidad (E84/01)	A1	A1	A1	A1	A1
Transmisión de luz (%):					
Cristal	82	79	79	79	58
Bronce	48	45	46	42	46
Blanco	26	18	14	11	40
Azul	45	43	42	38	ND
Verde	49	49	49	49	ND
Gris	48	45	46	42	ND
Gris Metálico	15	12	12	12	ND
Opalino	51	45	46	48	ND
Anchos disponibles Std.	1.22, 1.83 y 2.10 mts				
Largos Std.	2.44, 3.66, 4.88, 6.10, 7.32, 8.54 v 12.20 mts				







www.stabilit.com www.glasteel.com www.stabiliteuropa.com